



A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Краска для наружных работ на основе акрилового сополимера с силиконом.

СВОЙСТВА

- Обладает высокими водоотталкивающими свойствами, не допускает проникновения влаги в поверхность.
- Устойчива к воздействию высокой влажности, сырости и соленой воды, а также обладает высокой щелочестойкостью.
- Защищает от солнечных лучей, что делает краску долговечной.
- Предотвращает повреждение внутренних и внешних поверхностей от накопившейся влаги.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

Применяется на минеральных поверхностях, таких как бетон, штукатурка, кирпич и гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность

Новые поверхности

Подготовка поверхности

Грязные или рыхлые текстуры следует очистить и загрунтовать силиконовой грунтовкой A1.

Ранее окрашенные поверхности

Разбухшие или запыленные детали следует очистить и загрунтовать силиконовой грунтовкой A1.

Перед нанесением грунтовки и краски на сырые оштукатуренные поверхности, имеющие избыток извести, рекомендуется промыть поверхность смесью, содержащей 1 объем уксуса и 1 объем воды.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в два слоя. Может наноситься при температуре окружающей среды и поверхности от +5 оС до 35 оС. При безвоздушном нанесении после разбавления на 15% нанесение можно производить при давлении 150-250 бар с рекомендуемым соплом.

Условия нанесения

Разбавление 10-15% воды

Температура нанесения (°C) 5-35

Расход (м²/л) 8-10 (один слой)

Инструменты для нанесения

Кисть Кисть или валик для наружных работ

Валик Наносить с помощью валика высокого качества

Воздушный пистолет Давление 150-250 bar; Дюза: 0.015-0.021 дюйма.



A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства материала

Время сушки (20 °C)

Сухой от пыли (ч)	1-3
Нанесение следующего слоя (ч)	1-3
Полностью сухой (ч)	24

* Время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и применения, таких как температура, влажность, толщина нанесения.

TS классификация

Соответствует TS 7847 и имеет сертификат TSE.

Poz No

15.540.1321

10.300.1049

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Фасовки	2,5 л; 7,5л; 15л
Условия хранения	Хранить в закрытой упаковке, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть в пределах 5-35 °C. Держите упаковку закрытой, когда он не используется. Беречь от замерзания..

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с инструкциями, указанными в заявлениях о вреде и мерах предосторожности на упаковке продукта.

Необходимо соблюдать правила, указанные в паспорте безопасности продукта.

Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение в случае непредвиденных проблем со здоровьем.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вся информация и рекомендации, приведенные в настоящем техническом бюллетене, были сформированы и разработаны на основе опыта в лабораториях РВ и систематически собирались нашими полевыми инженерами. «Polisan Kansai Boya» имеет право вносить изменения в продукт, где это необходимо, без предварительного уведомления. Информация, приведенная выше, действительна для продукта с даты публикации. Пользователь несет ответственность за проверку точности информации. Продукт должен использоваться на основе формы технической информации для рекомендуемой цели. Пользователи несут ответственность за реализацию всех мер для выполнения указанных требований. Данные в форме технической информации предназначены для описания характеристик продукта в определенных условиях испытаний. Важным фактором характеристик продукта являются переменные, которые могут возникнуть в начальном процессе, которые следует использовать в качестве общего руководства для пользователя. Любое несанкционированное использование этого продукта, не охваченное письменными рекомендациями, РВ не будет нести юридической ответственности. Пользователь всегда несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности в отношении конкретных требований закона, изложенных в местном и национальном законодательстве. Соблюдайте правила информации по безопасности, представленные в Паспорте безопасности, касающиеся процедуры эксплуатации продукта, защитного оборудования, хранения, пожарной и первой помощи и т. д. Условия использования этого продукта после его истечения не имеют гарантии. Мы не можем нести ответственность за продукты, срок годности которых истек.

Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки для получения более подробной информации о продукте.