

HEMEL® Масло с твердым воском Hardwax Oil

Описание: Однокомпонентное покрытие на основе натуральных масел и карнаубского воска для защиты и отделки любых деревянных поверхностей внутри помещений, включая полы и мебель.

Цвета: Бесцветный, Коричневый замок, Шоколад, Темный дуб, Английский цвет, Натуральный, другие колеруемые цвета.

Степень блеска: Натуральный внешний вид

Тип: На основе натуральных масел

Свойства:

- Защита в один слой
- Не формирует пленку
- Подчеркивает естественную красоту дерева
- Высокая устойчивость к царапинам и истиранию
- Наносится без наплывов и подтеков
- Водоотталкивающее покрытие
- Не содержит тяжелых металлов и свинца

Упаковка: 500 мл, 750 мл, 2,5 л, 15 л (по запросу)

Область применения:

- Деревянные полы
- Любые элементы внутренней отделки из дерева
- Деревянные столы, стулья, столешницы и другая
- Ранее покрытие маслом элементы внутренней отделки и мебель

Физические свойства:

Сухой остаток (% по весу):	69 ± 2
Вязкость (DIN6, 20°C):	12" ± 2
Плотность (г/см³):	0,95 ± 0,02
ЛОС (г/л):	255
Метод нанесения:	Кисть, ткань или полировальная машина
Срок годности (5-35°C):	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Количество слоев:	1 слой
Расход (м²/л):	30 м² в зависимости от породы дерева и способа нанесения
Время высыхания (при 20°C и относительной влажности 40-65%):	Сухой на ощупь: 15 мин Полностью сухой: 24 ч Полное отверждение: 7 дней
Разбавление:	Готов к нанесению, не требует разбавления

Подготовка поверхности:

- Удалите с поверхности грязь, масло и древесную пыль.
 - Не используйте такие продукты, как целлюлозная или полиуретановая шпатлевка или грунтовка, перед нанесением продукта. В качестве шпатлевки смешайте древесную пыль с продуктом и заполните все щели и стыки паркета. Удалите излишки пасты после ее высыхания.
 - **Новые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте поверхность в соответствии с желаемым внешним видом. Например, для получения естественной отделки рекомендуется использовать шлифовальную машинку P80 -P120, а для более гладкой текстуры —P180-P300.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
 - Удалите оставшуюся пыль с помощью влажной ткани.
 - **Деревянные поверхности, покрытые маслом:**
 - Удалите пыль влажной тряпкой.
 - **Старые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте старую поверхность в соответствии с желаемым внешним видом. Например, для получения естественного покрытия рекомендуется использовать шлифовальное зерно P80 -P120, а для более гладкой текстуры — P180-P300.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
 - Удалите оставшуюся пыль влажной тканью.
 - **Деревянные полы, покрытые лаком:**
 - Не наносите продукт непосредственно на ранее покрытые лаком поверхности.
 - Полностью удалите старый лак с паркета с помощью шлифовальной машины. Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лака.
 - Отшлифуйте старую поверхность в соответствии с желаемым внешним видом. Например, для получения естественного покрытия рекомендуется использовать шлифовальное зерно P80 -P120, а для более гладкой текстуры — P180-P300.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
 - Удалите оставшуюся пыль с помощью влажной ткани.

Нанесение:

- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторяйте эту процедуру во время применения.
 - **Ручное нанесение:**
 - Нанесите масло по периметру окрашиваемого пола.
 - Нанесите продукт в один слой кистью или тканью на участки площадью около 5 м² и оставьте на 15 минут для впитывания масла. Тщательно удалите излишки масла тканью в течении 15 минут на каждом участке, пока поверхность не станет сухой.
 - Наносите масло по направлению волокон древесины для получения однородного внешнего вида.
 - **Машинное нанесение:**
 - Нанесите масло по периметру окрашиваемого пола.
 - Используйте полировальную машину с красным падом для равномерного распределения продукта по поверхности
 - Нанесите необходимое количество материала на поверхность или на пад

полировальной машины и обработайте участки площадью 5-10 м². Оставьте на 15 минут для впитывания масла. Тщательно удалите излишки масла белым полировальным падом в течение 15 минут с каждого участка, пока поверхность не станет сухой.

- Наносите масло по направлению волокон древесины для получения однородного внешнего вида.
- На окрашенную поверхность можно наступать через 24 часа.
- Полная полимеризация происходит через 7 дней.

Общие указания:

- ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- Не наносите в качестве грунта или базового слоя нитроцеллюлозные, полиуретановые покрытия перед нанесением HEMEL Hardwax Oil.
- Держите продукт закрытым, когда он не используется.
- Рекомендуемая рабочая температура для нанесения материала составляет 15-25°C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины не должна превышать 12%.
- Для ускорения высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время и после нанесения средства.
- Не следует применять материал, если температура воздуха или поверхности ниже 10°C.
- Деревянный пол, покрытый маслом, нельзя мыть с помощью моющих средств, содержащих аммиак.
- По окрашенному полу можно ходить через 24 часа. До укладки ковра и/или проведения уборки следует подождать 7 дней.
- Продукт следует хранить при температуре от 5°C до 35°C.
- Малярные инструменты после применения следует вымыть с помощью мыла, большого количества теплой воды и уайт-спирита.

Меры предосторожности:

- **ПРОПИТАННАЯ МАСЛОМ ТКАНЬ МОЖЕТ САМОВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТКАНЬ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПИТАТЬ ВОДОЙ И УТИЛИЗИРОВАТЬ.**
- ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- Во избежание чрезмерного воздействия, во время нанесения и высыхания откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения притока свежего воздуха.
- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Помойте руки после применения.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или врачу.
- Утилизируйте содержимое/тару в соответствии с национальным законодательством.
- Для получения информации о безопасности и охране здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) продукта.

Сертификаты:

- EN71-3 Сертификат безопасности игрушек