

HEMEL® Пропитка для торцов Endseal

Описание: Пропитка для торцов древесины на водной основе, наносимая кистью. Подходит для древесины, обработанной под давлением.

Цвета: Прозрачный, зеленый, коричневый

Тип: На водной основе

Свойства:

- Защита от солнца, влаги, погодных условий.
- Простота нанесения
- Без запаха
- Готова к нанесению

Упаковки: 750 мл, 2,5 л

Область применения:

Древесина без контакта с почвой

- Строительная древесина общего назначения
- Террасы и садовая мебель
- Ограждения

Физические свойства:

Сухой остаток (% по весу):	27,9 ± 1
Вязкость (DIN6, 20°C):	Прозрачный: 7800 сР (Брукфилд, 20°C) Зеленый, коричневый: 30" ± 2 (DIN6, 20°C)
Плотность (г/см³):	1,02 ± 0,02
ЛОС (г/л):	58
Метод нанесения:	Кисть
Срок годности (5-35°C):	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Количество слоев:	2 слоя
Расход (м²/л):	6-7 м² в 2 слоя
Время высыхания (при 20°C и относительной влажности 40-65%):	Нанесение второго слоя: 2 ч Полностью сухой: 16 ч
Разбавление:	Готов к нанесению, не требует разбавления. Может быть разбавлен водой на 5%.

Подготовка поверхности:

- Удалите с поверхности грязь, масло и древесную пыль.

Применение:

- Продукт готов к нанесению, не требует разбавления. Может быть разбавлен водой на 5%.
- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторяйте эту процедуру во время применения.
- Нанесите продукт с помощью кисти в два слоя, выдерживая интервал в 2 ч между слоями.
- Подождите 16 ч до полного высыхания.

Техническое обслуживание (при использовании того же продукта ранее):

- Тщательно очистите деревянную поверхность от грязи и масла и слегка отшлифуйте.
- Тщательно удалите образовавшуюся пыль.
- Повторите тот же процесс, что описан в разделе «Нанесение», нанеся 1 или 2 слоя в зависимости от погодных условий. Подождите 16 ч до полного высыхания.

Общие указания:

- Данный продукт не предназначен для использования в местах контакта с землей, для повторного покрытия обработанных под давлением поверхностей древесины или в качестве замены обработки под давлением. Любая обработанная под давлением древесина, которая была распилена, отшлифована или строгана, должна быть возвращена для обработки под давлением, чтобы обеспечить надлежащую защиту.
- Опасно для пчел. Не использовать на ульях или в пчеловодческих хозяйствах.
- Держите продукт закрытым, когда он не используется.
- Рекомендуемая рабочая температура для нанесения материала составляет 15-25°C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины не должна превышать 20%.
- Не наносите материал под прямыми солнечными лучами или дождем.
- Продукт следует оберегать от замерзания и хранить при температуре от 5°C до 35°C.
- Малярные инструменты после окончания работы следует вымыть с помощью мыла, большого количества теплой воды.

Меры предосторожности:

- ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- Во избежание чрезмерного воздействия, во время нанесения и высыхания откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения притока свежего воздуха.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Помойте руки после применения.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью.
- При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или врачу.
- Утилизируйте содержимое/тару в соответствии с национальным законодательством.

- Для получения информации о безопасности и охране здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) продукта.