

HEMEL® Лак паркетный Home

Описание: Однокомпонентный паркетный лак на водной основе

Цвет: Бесцветный

Степень блеска: Матовый, полуматовый и высокоглянцевый

Тип: На водной основе

Свойства:

- Без запаха
- Твердый и прочный
- Высокая устойчивость к царапинам и истиранию
- Простое нанесение, уход и обновление
- Не содержит свинца
- Готов к применению

Упаковки: 2,5 л

Область применения:

- Деревянные полы, паркет

Физические свойства:

Сухой остаток (% , по весу):	31,5 ± 1
Вязкость (DIN4, 20°C):	21" ± 2
Плотность (г/см ³):	1,03 ± 0,02
ЛОС (г/л):	12
Метод нанесения:	Кисть или валик
Срок годности (5-35°C):	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Количество слоев:	3 слоя
Расход (м ² /л):	4-5 м ² в 3 слоя
Время высыхания (при 20°C и относительной влажности 40-65%):	Нанесение следующего слоя: 1,5-2 ч Полностью сухой: 24 ч Полное отверждение: 7 дней
Разбавление:	Готов к нанесению, не требует разбавления. (При высоких температурах можно добавить 2-3% питьевой воды).

Подготовка поверхности:

- Не используйте такие продукты, как целлюлозная или полиуретановая шпатлевка или грунтовка, перед нанесением продукта. В качестве шпатлевки смешайте древесную пыль с продуктом и заполните все щели и стыки паркета. Удалите излишки пасты после ее высыхания.
- **Новые деревянные полы:**
 - Тщательно очистите поверхность.
 - Отшлифуйте поверхность с помощью шлифовальной машины для паркета или вручную

наждачной бумагой P120-P150.

- Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса..
- Для придания цвета паркетному полу используйте HEMEL Universal Stain. После окрашивания дайте

HEMEL®

поверхности высохнуть не менее 6 часов, прежде чем наносить лак.parquet floor.

- **Деревянные полы, покрытые лаком:**

- Полностью удалите старый лак с паркета с помощью шлифовальной машины. Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лака.
- Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
- Удалите оставшуюся пыль с помощью влажной ткани.

Нанесение:

- Продукт готов к применению и не требует разбавления. (При очень высоких температурах можно добавить 2-3% питьевой воды).
- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторяйте эту процедуру во время применения.
- Нанесите первый слой с помощью кисти или валика, дайте ему высохнуть в течение 2 ч.
- Перед нанесением второго слоя слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P180-P220.
- Наносите второй и третий слой с интервалом в 2 часа, производя шлифовку их наждачной бумагой P180-P220 между слоями.
- Если по какой-либо причине между нанесением слоев прошло более 8 часов, подождите 24 часа и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой № 220/240 (рекомендуется использовать наждачную бумагу на основе оксида алюминия или карбида кремния) перед нанесением следующего слоя.
- Нанесите первый слой лака сначала поперек волокон, а затем вдоль них, оставив на поверхности паркета достаточное количество лака, не размазывая его слишком сильно.
- После нанесения продукта следует хорошо проветрить помещение для ускорения высыхания.
- Полное отверждение (полимеризация) займет 7 дней.

Обновление (для поверхностей ранее окрашенных этим же продуктом):

- Не наносите продукт непосредственно на ранее окрашенные поверхности поверхности..
- Полностью удалите старый лак с паркета с помощью шлифовальной машины. Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лака.
- Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
- Удалите оставшуюся пыль с помощью влажной ткани.
- Повторите действия, описание в разделе «Нанесение», нанеся лак в 3 слоя.
- Ежегодно проверяйте состояние покрытия и проводите техническое обслуживание по мере необходимости.

Общие указания:

- ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- Не наносите в качестве грунта или базового слоя нитроцеллюлозные, полиуретановые покрытия перед нанесением HEMEL Home.
- Держите продукт закрытым, когда он не используется.
- Рекомендуемая рабочая температура для нанесения материала составляет 15-25°C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины не должна превышать 12%.
- Для ускорения высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время и после нанесения продукта.
- Не следует применять материал, если температура воздуха или поверхности ниже 10°C.
- Деревянный пол, покрытый лаком, нельзя мыть с помощью моющих средств, содержащих аммиак.
- По окрашенному полу можно ходить через 24 часа. До укладки ковра и/или проведения уборки следует подождать 7 дней.

- Продукт следует оберегать от замерзания и хранить при температуре от 5°C до 35°C..
- Малярные инструменты после окончания работ следует вымыть с помощью мыла и теплой воды.

Меры предосторожности:

- ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- Во избежание чрезмерного воздействия, во время нанесения и высыхания откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения притока свежего воздуха.
- Избегать контакта с глазами и кожей
- Помойте руки после применения.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или врачу.
- Утилизируйте содержимое/пластиковую тару в соответствии с национальным законодательством.
- Для получения информации о безопасности и охране здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) продукта.

Сертификаты:

- EN71-3 Сертификат безопасности игрушек